

# FT



**FINTEX**  
**WOODTEX AKVA 5040**

## **FINTEX®** **WOODTEX AKVA**

**Vesiohenteinen kuultava kuultopinnoite.**

**Käyttöohjeet:**

**Käsittelyolosuhteet:** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana.

**Esikäsittely:** Puhdista puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.

Homeiset pinnat puhdistetaan Fintex homeenestoaineella 5080.

**Käsittely:** Sekoita Fintex Woodtex AKVA huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä 1-2 kertaa siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Sivele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Seuraavan käsittelyn voit suorittaa seuraavana päivänä. **Kuultopinnoitteet suositellaan säilytettäväksi aina koska näin saadaan huomattavasti parempi suoja auringon uv –säteilyä vastaan.** Lopullinen sävy riippuu käsittelykertojen määrästä ja käytetyn aineen kulutuksesta.

**Työvälineiden puhdistus:** Vesi.

**Hoito-ohjeet:** Pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 viikossa. Käsittelyn jälkeen n 2 vrk:n kuluttua pintaa voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

**Ominaisuudet:**

- Luonnonöljypohjainen vesiohenteinen kuultopinnoite
- Imeytyy puun pintaan, ei jätä kalvomaista pintaa
- Ei sovellu kalvoa muodostavien maalien päälle

**Kuivumisaika:**

Maalattu pinta	on pölykuiva n. 4 h kuluttua
Uusinta käsittely	n. 24 h kuluttua
Lämpötila	on vähintään + 5 °C
Ilman suht. kosteus	enint. 80%

**Soveltuvuus:**

- Sahatut puupinnat.
- Höylätyt puupinnat.
- Hirsipuupinnat.
- Puutarhakalusteet, laiturit jne.

**Varastointi:**

+10 °C 12 kk tehtaan pakkauksessa. SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ.

**Pakkauskoort:**

0,9l, 2,7l, 9l

**Säilytys:**

puunsuojävärrikarttojen mukaan



**Tekniset tiedot:**

Litrapaino	n. 0,95 kg/l	<b>Riittoisuus:</b>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 22% tilavuudesta	sahalauta n. 8 - 12 m <sup>2</sup> /l
Ohenne	vesi	höylätty n. 4 - 8m <sup>2</sup> /l
Valonkesto	hyvä	
Kiiltoryhmä	Ei määriteltävissä. imeytyy puuhun eikä muodosta näkyvää kalvoa	
Värit	väritön, kuultavienvärikarttojen mukaiset sävyt	

**FINTEX · TETRAKEM**

Mäkirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210 • Fax +358 3 379 1400 • E-mail: fintex@fintex.fi

[www.fintex.fi](http://www.fintex.fi)

FINTEX · TETRAKEM