

Tuote	Vesiohenteinen öljypohjainen alkydiprimer ammattikäyttöön. Tuote sisältää Pohjolan olosuhteisiin kehitetyt homeen- ja sinistymisenestoaineet.	
Soveltuvuus	Ulkoerohouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pohjamaalaus. Yleispohjamaali sahatavaralle. Tuote muodostaa puun pintaan vettä ja likaa hylkivän pinnan, joka antaa myös hyvän UV-suojan. Tuote antaa hyvän rakennusvaiheen suojan 6 - 10 kk:ksi ja tehokkaan pohjustuksen joko vesiohenteiselle pintamaalille, peittäväälle puunsuojalle tai öljymaalille. Tuotetta ei suositella höylätylle puupinnalle. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!	
Maalaustarvikeryhmä	-	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	58 p-%	
Tiheys	1,4 kg / l	
Kiiltoryhmä	Himmeä	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoituna viileässä säilyy 6 kk. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / Suojeltava jäätymiseltä.	
Levitysmenetelmät	Harjalevityskone, ruiskutus, vakuumi. Tuote pitää aina ohentaa vähintään 50%.	
Riittoisuus	- hienosahattu lauta - höylälauta	5 - 9 m ² /l yhteen kertaan ei suositella
Kuivumisajat	Pöly- / käsittelykuiva Uudelleen maalattavissa IRM	n. 2 - 3 h n. 24 h /+23°C 3 - 8 min
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Ohenne	Vesi	
Välineiden pesu	Vesi	
Värisävyt	Valkoinen, keltainen, punainen. Voidaan sävyttää tunnettuihin talomaali-sävyihin.	
KÄYTTÖOHJEET		
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Sahatavaran kosteuden tulee olla alle 20%.	
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä vaahdotusta välttämällä. Voidaan pinkata märkänä.	

Pohjustus	Puhdista pinta liasta ja irtomateriaalista. Homeiset ja likaiset kohdat tulee puhdistaa homeenpoistoaineella ohjeiden mukaan. Aina ennen maalauksen aloittamista on syytä varmistua puupinnan puhtaudesta. Suojaa ruostuvat osat ruosteenestomaalilla.
Pintakäsittely	Pintakäsittely suoritetaan välittömästi rakennusvaiheen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavana kesänä. Pintakäsittelyä suoritettaessa tulee varmistua pinnan puhtaudesta sekä pohjamaalin kunnosta. Työtä ei tule suorittaa irtonaisen materiaalin päälle.
Tulenarkuus	Ei palava
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.